

ООО «ПРОМТОРГ»
Лабораторный центр «Центр тестирования товаров и сырья»
ЛЦ «ЦТТС»

Аттестат аккредитации ESTD.L.014 от 28 марта 2019 года
 170540, Тверская область, Калининский район, Промышленная зона «БОРОВЛЕВО-2», комплекс 1 «В»
 E-mail: center.test.goods@gmail.com, Тел. +7 906 777 16 38

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ЛЦ «ЦТТС» Тихонов А.Е.



Протокол испытаний № 0001-2019I-0380 от 17.04.2019 г.

Объект испытаний:	Стружка древесная, марка ФС-0,25.
Заказчик испытаний:	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412.
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "ПИЛОМАТЕРИАЛ". Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 141654, Клинский район, деревня Павельцево, дом 47, строение 7
Сопроводительный документ:	Направление № 14620190417-144117
Идентификация объекта испытания:	6D50031E8935
Дата получения объекта испытаний:	10.04.2019 г.
Дата начала испытаний:	10.04.2019 г.
Дата окончания испытаний:	17.04.2019 г.
Нормативная документация:	ГОСТ 5244-79

Испытал

Шишкин И.В.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции.
 Частичная или полная перепечатка, или копирование данного протокола
 без разрешения ИЛ запрещается

Условия проведения испытаний:
 Температура окружающего воздуха 21-23°C
 Относительная влажность 66 – 68 %
 Атмосферное давление 745-749 мм.рт.ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
на соответствие требованиям ГОСТ 5244-79

Наименование параметра	Нормативное значение	Результат испытаний
1	2	3
Технические требования		
Предельные отклонения стружки, мм		
при толщине от 0,05 до 0,10	±0,01	-
от 0,15 до 0,30	±0,02	±0,01
более 0,50	±0,06	-
при ширине от 1,5 до 4,0	±0,5	-
более 4,0	±1,0	±0,3
Влажность стружки, %, не более		
марка Я, З	15	-
марка Ф	20	-
марка МКС, П, ФС.	22	4
Содержание коры и посторонних включений	не допускается	Отсутствуют
Качество древесины стружки		
Гнили и плесень	не допускаются	Отсутствуют
Заболонные грибные окраски	допускаются	
Грибные ядровые пятна и полосы	допускаются	